



CP-3006

CINTA KRAFT

Cinta de alto tack inicial con buena adhesión.

Soporte	Papel Kraft.
Adhesivo	Base hule.
Espesor total	0.14 mm
Protector	N/A
Poder de retención (Holding Power) Método de prueba	***** *****
Fuerza de adhesión (Peel Adhesión) Método de prueba	12 N/25mm ASTM D-3654
Fuerza tensión (Tensile Strength) Método de prueba	≥9 N/25 mm ASTM D-3330
Resistencia a la temperatura largo plazo	*****
Resistencia a la temperatura corto plazo	*****

Recomendaciones de uso:

De uso general en uniones, sellado de cajas, empalmes en varios sustratos, sujeciones, refuerzo.

Sugerencia de aplicación:

Para mejor funcionamiento es importante tener el área de aplicación, seca, libre de grasa, aceite y disolventes.

La temperatura más favorable para aplicación, esta en intervalos de 18°C a 35 °C; Si se pega en inferior a 10°C, la fuerza inicial de la unión será reducida y puede condicionar el comportamiento final del producto.

Tiempo de vida y almacenaje:

La vida óptima es de un año almacenado en un lugar fresco y seco dentro de sus cajas originales con temperatura entre 18°C a 25°C.

Humedad Relativa: 50-70%

Recomendable mantener alejado de los rayos solares y otras fuentes de calor.